

Prodotto/Product: **CA. 100**

Supporto/*Backing support*: Tessuto di acetato/*Acetate cloth*
Adesivo/*Adhesive*: Gomma termoindurente/*Thermosetting rubber*
Liner: -----

Dimensioni di fornitura: Altezza: a richiesta / *Width: upon request* (tolleranza/*tolerance*: ± 0.2 mm)
Supply dimensions Lunghezza standard/*Standard length*: 50 m (tolleranza/*tolerance*: - 0 m/+ 1 m)
Lunghezze differenti su richiesta/*Different lengths available upon request*
Diametro interno/*Internal diameter*: 76 mm ± 3 % (3")

Colori standard: Bianco, Nero/*White, Black*
Standard colours

Applicazioni: Varie/*Various*
Applications

Caratteristiche tecniche <i>Technical features</i>	Unità <i>Unit</i>	Valori/Values	
		Minimo/Minimum	Tipico/Typical
Spessore supporto/ <i>Backing thickness</i>	μm		160 \pm 10 %
Spessore totale/ <i>Total thickness</i>	μm		210 \pm 10 %
Adesività acciaio/ <i>Peel adhesion on steel</i>	N/cm	2.0	3.0
Rolling ball tack	cm		≤ 10
Allungamento/ <i>Elongation</i>	%	10	
Carico di rottura/ <i>Tensile strength</i>	N/cm	55	
Tensione di perforazione/ <i>Breakdown voltage</i>	kV	1.5	2.0

Corrosione elettrolitica/ <i>Electrolitic corrosion</i>	1
Classe termica/ <i>Thermal class</i> (°C)	105 (A)
Tempo di stoccaggio (mesi)/ <i>Shelf life</i> (months)	12
Temperatura/ <i>Temperature</i> = 20-30 °C	
Umidità relativa/ <i>Relative Humidity</i> = 50 %	

Metodi di prova/Test methods: AFERA, PSTC, IEC EN 60454-2

I dati riportati sono, al meglio delle nostre conoscenze, ricavati da fonti identificate o basati su prove effettuate sulla normale produzione. Essi sono proposti come consiglio tecnico; tuttavia h-old s.p.a. raccomanda di valutarne la adeguatezza ad ogni specifica applicazione.
h-old s.p.a. declina qualsiasi responsabilità per danni, diretti o indiretti, provocati da un uso improprio del prodotto.
The present data are, to the best of our knowledge, of well-known origin or based on tests performed on our standard production. They are proposed as a technical advice; nevertheless h-old s.p.a. recommends to estimate their suitability to each specific application.
h-old s.p.a. refuses all responsibility for any direct or indirect damage caused by an improper use of the product.

Rev.	Data/Date	Redazione/Written by:	Verifica/Verified by:	Approvazione/Approved by:
2	05.05.2003	A.G.	A.G.	G.D.
3	09.03.2004	A.G.	A.G.	G.D.
4	07.11.2007	A.G.	A.G.	G.D.