

Prodotto/Product: **GL. 99**

Supporto/Backing support: Tessuto di vetro/Glass cloth

Adesivo/Adhesive: Silicone/Silicone

Liner: ---

Dimensioni di fornitura: Altezza: a richiesta / *Width: upon request* (tolleranza/tolerance: ± 0.2 mm)
Supply dimensions Lunghezza standard/Standard length: 33/50 m (tolleranza/tolerance: - 0 m/+ 1 m)
 Lunghezze differenti su richiesta/Different lengths available upon request
 Diametro interno/Internal diameter: 76 mm ± 3 % (3")

Colori standard: Bianco /White
Standard colours

Applicazioni: Varie/Variou
Applications

Caratteristiche tecniche <i>Technical features</i>	Unità <i>Unit</i>	Valori/Values	
		Minimo/Minimum	Tipico/Typical
Spessore supporto/Backing thickness	μm	100	120
Spessore totale/Total thickness	μm	150	165
Adesività acciaio/Peel adhesion on steel	N/cm	2.0	2.7
Rolling ball tack	cm		≤ 10
Allungamento/Elongation	%	5	
Carico di rottura/Tensile strength	N/cm	280	
Tensione di perforazione/Breakdown voltage	kV	2.0	

Corrosione elettrolitica/Electrolitic corrosion 1

Classe termica/Thermal class (°C) 180 (H)

Tempo di stoccaggio (mesi)/Shelf life (months) 12

Temperatura/Temperature = 20-30 °C

Umidità relativa/Relative Humidity = 50 %



Riconosciuto da Underwriters Laboratories Inc. File E178430

® UL recognised File E178430

Metodi di prova/Test methods: AFERA, PSTC, IEC EN 60454-2

Ritardante alla fiamma/Flame retardant (UL 510)

I dati riportati sono, al meglio delle nostre conoscenze, ricavati da fonti identificate o basati su prove effettuate sulla normale produzione. Essi sono proposti come consiglio tecnico; tuttavia h-old s.p.a. raccomanda di valutarne la adeguatezza ad ogni specifica applicazione.

h-old s.p.a. declina qualsiasi responsabilità per danni, diretti o indiretti, provocati da un uso improprio del prodotto.

The present data are, to the best of our knowledge, of well-known origin or are based on tests performed on our standard production. They are proposed as a technical advice; nevertheless h-old s.p.a. recommends to estimate their suitability to each specific application.

h-old s.p.a. refuses all responsibility for any direct or indirect damage caused by an improper use of the product.

Rev.	Data/Date	Redazione/Written by (RCQ)	Verifica/Verified by (RELAB)	Approvazione/Approved by (DG)
3	15.10.2003	A.G.	A.G.	G.D.
4	07.01.2008	A.G.	A.G.	G.D.
5	16.03.2010	A.G.	A.G.	G.D.

Documento non firmato emesso elettronicamente/This unsigned document is computer generated