

Prodotto/Product: **PR. 25**
Supporto/Backing: Film di poliestere e fili di vetro/*Polyester film and glass fibre*
Adesivo/Adhesive: Gomma/*Rubber*
Liner: -----

Dimensioni di fornitura: Altezza: a richiesta / *Width: upon request* (tolleranza/*tolerance: ± 0.2 mm*)
Supply dimensions Lunghezza standard/*Standard length: 50 m* (tolleranza/*tolerance: - 0 m/+ 1 m*)
 Lunghezze differenti su richiesta/*Different lengths available upon request*
 Diametro interno/*Internal diameter: 76 mm ± 3 % (3")*
Colori standard: Bianco/*White*
Standard colours
Applicazioni: Trasformatori/*Transformers*
Applications Motori elettrici/*Electrical motors*
 Avvolgimenti e bobine/*Coils*

Caratteristiche tecniche <i>Technical features</i>	Unità <i>Unit</i>	Valori/Values	
		Minimo/Minimum	Tipico/Typical
Spessore supporto/ <i>Backing thickness</i>	µm		85 ± 10 %
Spessore totale/ <i>Total thickness</i>	µm		130 ± 10 %
Adesività acciaio/ <i>Peel adhesion on steel</i>	N/cm	2.5	3.2
Allungamento/ <i>Elongation</i>	%	5	
Carico di rottura/ <i>Tensile strength</i>	N/cm	200	
Tensione di perforazione/ <i>Breakdown voltage</i>	kV	5	

 Corrosione elettrolitica/*Electrolitic corrosion* 1

 Classe termica/*Thermal class (°C)* 130 (B)

 Tempo di stoccaggio (mesi)/*Shelf life (months)* 12

 Temperatura/*Temperature = 20-30 °C*

 Umidità relativa/*Relative Humidity = 50 %*
Metodi di prova/Test methods: AFERA, PSTC, IEC EN 60454-2

 Riconosciuto da Underwriters Laboratories Inc. File E178430
 UL recognised File E178430

I dati riportati sono, al meglio delle nostre conoscenze, ricavati da fonti identificate o basati su prove effettuate sulla normale produzione. Essi sono proposti come consiglio tecnico; tuttavia h-old s.p.a. raccomanda di valutarne la adeguatezza ad ogni specifica applicazione.

h-old s.p.a. declina qualsiasi responsabilità per danni, diretti o indiretti, provocati da un uso improprio del prodotto.

The present data are, to the best of our knowledge, of well-known origin or are based on tests performed on our standard production. They are proposed as a technical advice; nevertheless h-old s.p.a. recommends to estimate their suitability to each specific application.

h-old s.p.a. refuses all responsibility for any direct or indirect damage caused by an improper use of the product.

Rev.	Data/Date	Redazione/Written by (RCQ)	Verifica/Verified by (RELAB)	Approvazione/Approved by (DG)
2	15.05.2001	D.F.	D.F.	G.D.
3	11.04.2003	A.G.	A.G.	G.D.
4	07.11.2007	A.G.	A.G.	G.D.

Documento non firmato emesso elettronicamente/*This unsigned document is computer generated*