

Prodotto/Product:**PT. 35****Supporto/Backing:**Film di poliestere e tessuto non tessuto/*Polyester film and non woven***Adesivo/Adhesive:**Gomma/*Rubber***Liner:**

Dimensioni di fornitura:Altezza: a richiesta / *Width: upon request* (tolleranza/*tolerance: ± 0.2 mm*)**Supply dimensions**Lunghezza standard/*Standard length: 50 m* (tolleranza/*tolerance: - 0 m/+ 1 m*)Lunghezze differenti su richiesta/*Different lengths available upon request*Diametro interno/*Internal diameter: 76 mm ± 3 % (3")***Colori standard:**Crema, Giallo/*Cream, Yellow***Standard colours****Applicazioni:**Trasformatori/*Transformers***Applications**Motori elettrici/*Electrical motors*Avvolgimenti e bobine/*Coils***Caratteristiche tecniche****Technical features****Unità****Unit****Valori/Values****Minimo/Minimum****Tipico/Typical**Spessore supporto/*Backing thickness*

µm

120 ± 10 %

Spessore totale/*Total thickness*

µm

155

165

Adesività acciaio/*Peel adhesion on steel*

N/cm

4.5

5.5

Allungamento/*Elongation*

%

15

Carico di rottura/*Tensile strength*

N/cm

20

25

Tensione di perforazione/*Breakdown voltage*

kV

4.8

Corrosione elettrolitica/*Electrolitic corrosion*

1

Classe termica/*Thermal class (°C)*

130 (B)

Tempo di stoccaggio (mesi)/*Shelf life (months)*

12

Temperatura/*Temperature = 20-30 °C*Umidità relativa/*Relative Humidity = 50 %***Metodi di prova/Test methods:** AFERA, PSTC, IEC EN 60454-2

I dati riportati sono, al meglio delle nostre conoscenze, ricavati da fonti identificate o basati su prove effettuate sulla normale produzione. Essi sono proposti come consiglio tecnico; tuttavia h-old s.p.a. raccomanda di valutarne la adeguatezza ad ogni specifica applicazione.

h-old s.p.a. declina qualsiasi responsabilità per danni, diretti o indiretti, provocati da un uso improprio del prodotto.

The present data are, to the best of our knowledge, of well-known origin or are based on tests performed on our standard production. They are proposed as a technical advice; nevertheless h-old s.p.a. recommends to estimate their suitability to each specific application.

h-old s.p.a. refuses all responsibility for any direct or indirect damage caused by an improper use of the product.

Rev.	Data/Date	Redazione/Written by (RCQ)	Verifica/Verified by (RELAB)	Approvazione/Approved by (DG)
0	26.02.2004	A.G.	A.G.	G.D.
1	07.11.2007	A.G.	A.G.	G.D.

Documento non firmato emesso elettronicamente/*This unsigned document is computer generated*